



AGENTE ANTIADHERENTE



- Elimina la acumulación de concreto
- Libre de epoxi
- Sin butilo
- No inflamable
- No emite vapores
- No mancha
- Dura meses
- No regulado por el D.O.T.
- No se necesita entrada en tambores
- Funciona en tambores de composite o acero
- Extiende la vida del tambor

Fusion dura hasta 1.83 km de concreto entregado. Los resultados en el campo muestran que cientos de camiones siguen funcionando bien después de 0.91 km.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

FUSION RM es un agente antiadherente diseñado para el tratamiento interior de mezcladoras de concreto y otros equipos. Este producto se adhiere a materiales compuestos o acero, formando una barrera que evita que el concreto se adhiera a las paredes internas y a las paletas del tambor. Los beneficios inmediatos incluyen una reducción significativa en la cantidad de agua necesaria para la limpieza, máxima descarga de concreto, sin aumento de peso debido al concreto endurecido en las superficies internas, y sin daño a las paletas del tambor durante el desprendimiento del concreto. A largo plazo, esto significa que no será necesario raspar el concreto de las superficies internas del tambor, lo que es un proceso costoso y peligroso, y se alargará la vida útil del tambor debido a un menor desgaste.

Seguro:

Fusion SynClean HD es tan seguro que está aprobado para utilizar con máquinas del hormigón premezclado de manera correcta y segura. Cuenta con una puntuación triple cero en el sistema HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos), lo que permite almacenar y utilizar el producto sin consideraciones especiales.

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar adecuadamente preparada para la aplicación exitosa de FUSION. Debe estar limpia, seca y sin ningún recubrimiento o pintura. FUSION RM no funciona a través de concreto, pintura, aceites, agentes desmoldantes o cualquier material extraño dentro del tambor. Un tambor limpio y seco es esencial para una aplicación exitosa. Utilice un pulverizador manual simple (similar a los pulverizadores de jardín). Se recomienda usar una máscara, especialmente en espacios confinados. No use pulverizadores neumáticos accionados por compresores u otros medios de pulverización fina.

Cantidad Necesaria:

- Cantidad mínima: 7 litros para un tambor de 8 m³.

Tiempo de secado

FUSION debe secarse completamente. El tiempo de secado depende de la temperatura y la humedad del ambiente. Para obtener resultados óptimos, aplique FUSION durante el día y deje secar hasta el día siguiente, es decir, al menos 12 horas. Cualquier entrada de agua en el tambor durante el secado resultará en una aplicación fallida. La superficie del tambor debe permanecer por encima de +5°C durante todo el proceso de aplicación y secado.

TEMPERATURA

FUSION RM es sensible a bajas temperaturas. No debe aplicarse a una temperatura del metal inferior a +5°C. Durante el invierno, las mezcladoras deben estacionarse en un lugar interior para permitir que el metal se caliente y asegurar que la aplicación y el secado de FUSION se realicen a una temperatura no inferior a +5°C. Después del tratamiento, el tambor con FUSION seco puede utilizarse a cualquier temperatura.

Reaplicación:

Repita el proceso de aplicación cada 1500 m³ de concreto entregado o según sea necesario.

RECOMENDACIONES

- No beber.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel irritada o dañada.
- Seguro para la piel de las manos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua.
- Utilizar en áreas bien ventiladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INDUSTRIAS

EMS ha desarrollado un proceso simple que recubre fácilmente el interior de los tambores de acero o composite con una superficie que posee 100 veces las propiedades antiadherentes del teflón®.

- Construcción
- Hormigón premezclado
- Fabricación de tambores de acero y composite
- Mantenimiento industrial
- Producción de materiales de construcción
- Transporte de materiales
- Minería
- Infraestructura
- Obras públicas
- Logística
- Ingeniería civil
- Equipos pesados



COMPOSICIÓN

1-metoxi-2-propanol acetato, glucopiranos, oligómero, decil octil glucósido, 1-propanaminio, hidróxidos, sales internas y otros, agua.

CLASIFICACIONES Y APROBACIONES

L Certificado de registro estatal:
RU.77.01.34.008.E.000006.01.22 del 17.01.2022

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con Ojos o Piel: Lave con abundante agua durante 15 minutos. **Ingestión:** No induzca al vómito, tome 2 vasos de agua, acudir al médico. **Inhalación:** Traslade a la persona al aire fresco. **Grado de riesgo:** Ninguno.

DESCARTE

Una vez terminado el contenido del producto, enjuague con agua el contenedor vacío y descarte.

PRESENTACIONES



1 litro



5 litros



10 litros



20 litros



200 litros



Fabricado por:

Environmental
Manufacturing Solutions, LLC
Hecho en USA

Importado por:

Kefi Bosque Group S.L.
Av. Jaume Recoder, 88 P. 8
pta. 4, Mataro, España

Atención al cliente:

EMS Cleaning
www.emscleaning.eu
info@emscleaning.eu
+34647 625 671
+34627 881 588

